
Dissuasore Teseo con anelli Codice 195-BIS

Rev. 0 del 10/06/2016









Dissuasore Teseo con anelli Codice 195-BIS

Rev. 0 del 10/06/2016



DESCRIZIONE

Struttura

Colonnino realizzato in tubo tondo di acciaio zincato da Ø mm. 114x3 (parte inferiore) e da Ø mm. 89x2 (parte superiore), con elemento intermedio decorativo in acciaio tornito. Il colonnino, nella parte superiore è adornato da un fregio. Flangia decorativa a copertura del foro praticato per l'interraggio.

Peso complessivo: 11Kg

2

Dissuasore Teseo con anelli Codice 195-BIS

Rev. 0 del 10/06/2016



FINITURA COLORE COME DA CATALOGO



Canna fucile (Parti in acciaio)

I clienti possono richiedere una finitura diversa tra le opzioni di colore RAL disponibili sul nostro sito web.

OPTIONAL DI PRODOTTO

Codice 195-AMOV - Sistema di amovibilità per dissuasore Teseo

Codice DISS-CAT-G - Catena "tipo Genovese" zincata e verniciata per dissuasori (prezzo al metro lineare)

Codice DISS-CAT-GR - Grillo di aggancio per catena a dissuasore

VARIANTI DI PRODOTTO



Codice 195 - Dissuasore Teseo

4/5

Scheda tecnica

Dissuasore Teseo con anelli Codice 195-BIS

Rev. 0 del 10/06/2016



TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURE

Lavaggio

Trattamento a spruzzo per la rimozione di oli e grassi dalle superfici metalliche utilizzando speciali liquidi sgrassanti. Successiva asciugatura in essiccatoio per 15 minuti.

Sabbiatura

Processo di sabbiatura manuale con sabbia di fiume, che aumenta la porosità delle superfici metalliche e quindi l'adesione delle polveri termoindurenti.

Applicazione anticorrosivo

Primo ciclo di verniciatura con un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche e speciali pigmenti. Garantisce una protezione adeguata contro gli agenti atmosferici.

Polimerizzazione anticorrosivo

Cottura in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. Durante questa fase, la polvere si trasforma in un rivestimento uniforme, liscio e durevole.

Applicazione finitura colorata

Ciclo finale di verniciatura con polveri termoindurenti. L'applicazione segue gli stessi principi dell'anticorrosivo.

Polimerizzazione finitura colorata

Cottura finale in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. La procedura segue gli stessi principi della polimerizzazione dell'anticorrosivo. La polvere si trasforma in un rivestimento uniforme e l'aspetto superficiale assume le caratteristiche della tipologia di colore scelto, ad esempio liscio, bucciato, raggrinzato, ecc.

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miqlioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli

Dissuasore Teseo con anelli Codice 195-BIS

Rev. 0 del 10/06/2016



| CO | NI | c | \sim | N | Λ |
|----|----|---|--------|----|---|
| υU | IV | J | u | IV | М |

Prodotto fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio e fissaggio a terra.

FISSAGGIO

Il prodotto deve essere installato mediante cementazione.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

ISO 9001:2015

Sistema di gestione della qualità.

UNI EN ISO 3834-3:2021

Sistema di gestione della qualità delle saldature.

Centro di trasformazione

Attestato di Centro di trasformazione

Ŋ